

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	ENLUCIDO DE CEMENTO CON COLOR MORT 1:3 e = 1 cm
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-ENL-002



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere al acabado de superficies como pisos y otros que se encuentran expuestos a la intemperie, de acuerdo a lo especificado, en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- ARENA FINA
- CEMENTO IP-30
- OCRE NACIONAL

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El cemento será tipo IP-30 y deberá cumplir con lo indicado en la NB-011.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente indicadas.

El ocre a utilizarse deberá ser aprobado por el Supervisor de obra en cuanto se refiere a calidad y color.

El mortero será en proporciones 1:3 de acuerdo a lo señalado en los planos.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El área a intervenir debe estar limpia y libre de elementos que perjudiquen la adherencia

con el mortero.

Se deben colocar maestras que definan el espesor del enlucido.

Con la utilización de una regla de no más de 2 m se definirá el espesor.

Previo el colocado del mortero se debe rociar con agua la superficie sobre la que se trabajará así como una lechada de cemento como imprimante esto para garantizar la adherencia.

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la utilización de una herramienta de madera o metal denominada o plancha, con el que se enraza la segunda capa de mortero con el material ocre, sobre el contrapiso de cemento horas después del hormigonado anterior.

4. MEDICIÓN

El enlucido de cemento con color se medirá en metro cuadrado (m²), tomando en cuenta únicamente el área neta ejecutada.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley