

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PICADO Y RESANE DE BORDILLOS DE H = 15cm
UNIDAD:	m
CODIGO:	GM-O-PIC-015



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende el picado y resane de bordillos de altura de 15 cm. en los lugares señalados en planos o por instrucción escrita del supervisor de obras

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES.- Para la ejecución de esta actividad se requiere:

- ARENA FINA
- CAL
- CEMENTO IP-30

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del Contratista a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para que la ejecución de estos trabajos así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos durante el período de ejecución de la obra. En forma general todos los materiales que el Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Para su ejecución se procederá con el picado de bordillos en mal estado para que los mismos sean corregidos, teniendo cuidado de no afectar sectores que no deben ser intervenidos.

Los escombros deben ser acumulados en un solo sector para que posteriormente sean transportados fuera de la obra, o donde indique el supervisor de obras.

A fin de tener un buen acabado, en lo posible se realizaran cortes geométricos para el resane.

La cal deberá ser apagada con anterioridad a la ejecución (al menos 40 días antes), se realizará la mezcla con el cemento y la arena fina en forma homogénea, en una proporción de 1:2:4 (cemento-cal-arena).

Se castigará el sector a intervenir inicialmente con la mezcla para posteriormente darle el acabado que presenta la estructura a reparar.

4. MEDICIÓN

El ítem de picado y resane de bordillos será medido en metros (m). ejecutados y aprobados por el supervisor.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.